

Sudėtingumo lygis

1

2

3

REIKĖS:

- Valiklio
- Sukibimą gerinančio grunto (1 l – 6–8 m²)
- Baldų dažų (1 l – 8–10 m²)
- Teptuko ir / ar volelio ANZA
- Šlifavimo kempinėls / popieriaus
- Dažymo juostelės



ATSPARUS
DILIMUI



38 000
spalvų



PARUOŠKITE → GRUNTUOKITE → DAŽYKITE



1a. PARUOŠKITE

Nedažytas paviršius:

- Nuvalykite dulkes ir purvą. Lengvai pašlifuokite medieną ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažytas/lakuotas paviršius:

- Pašalinkite atšokusius senus dažus.
- Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, arba nuvalykite neskiestu valikliu „Vivacolor Special Clean“.
- Jei reikia, nuvalykite valikliu „Vivacolor Special Clean“, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Valiklis pašalina purvą, riebalus bei tepalus ir daro paviršių matinį.



PATARIMAS!

Naudokite šlifavimo popierių (P200–240). Visada šlifaukite medienos rašto kryptimi. Dulkes valykite su mikropluošto šluoste.

1b. GLAISTYKITE (tik nelygų paviršių)

- Nelygų paviršių padenkite glaistu „Vivacolor Snickeri“, pašlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.



PATARIMAS!

Kai glaistas nudžius, šlifaukite pakartotinai, kol paviršius taps lygus.

2. GRUNTUOKITE

- Gruntuokite 1 sluoksniu sukibimą gerinančiu gruntu „Tikkurila Otex Akva“. Dažykite po gruntavimo praėjus 5 val. Prieš dažydami lengvai pašlifuokite medienos rašto kryptimi mažo rūpumo šlifavimo popieriumi ar šlifavimo kempinėle.



PATARIMAS!

Jei mediena turi daug šakų, gruntuokite 2 sluoksniais sakų prisaskverbimą stabdančiu izoliaciniu gruntu „Tikkurila Multistop“.

3. DAŽYKITE

- Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite 5–10 proc. tūrio).
- Denkite 2 sluoksniais baldų dažais „Vivacolor Green Line Furniture 30“ voleliu, teptuku arba purkštuvu. Antrą sluoksnį denkite ne anksčiau kaip po 16 val. Prieš dengdami antrą sluoksnį, pirmą sluoksnį lengvai pašlifuokite medienos rašto kryptimi mažo rūpumo šlifavimo kempinėle (P320 ar P600).



PATARIMAS!

Aplikiuokite dažymo juostele tas vietas, kurių nenorite nudažyti. Lygiai nuplėšti juostelę galima ją prispaudus glaistykte ir staigiu judesiu trūktelėjus. Pirmiausia įkypu teptuku „Anza“ dažykite sunkiai prieinamas vietas, vėliau trumpo plauko voleliu „Anza“ dažykite didesnius plotus.



Nudažyto paviršiaus priežiūra

Didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui paviršius įgauna maždaug po mėnesio. Jį galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.