

Sudėtingumo lygis

1

2

3

REIKĖS:

- Valiklio
- Impregnanto (1 l – 10–14 m²)
- Dažų (1 l – 4–9 m²)
- Lauko teptuko ANZA
- Teleskopinio koto ANZA
- Volelio ANZA ilgais plaukeliais
- Grandiklio ir plieninio šepetio (anksčiau dažytam paviršiui)



PARUOŠKITE → IMPREGNUOKITE → DAŽYKITE



Registruokitės į mokymus www.tikkurila.lt/tikkurila-akademija
Nemokama konsultacijų linija 8 800 00018

1. PARUOŠKITE

Nedažytas paviršius

- Pašalinkite purvą ir atplaišas.

Anksčiau dažytas paviršius

- Pašalinkite dulkes ir purvą.
- Grandikliu pašalinkite atšokusią seną dangą ir nušveikite paviršių plieniniu šepetėliu.
- Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „**Vivacolor Special Clean**“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.



PATARIMAS!

Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „**Tikkurila Homeenpoisto**“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

2. IMPREGNUOKITE

- Iki grynos medienos nušlifuotią anksčiau dažytą ir nedažytą paviršių padenkite impregnantu-dažyve „**Vivacolor Villa Lasur Akva**“ 1 sluoksniu. Dažais arba dažyve denkite po 1 val. (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui).



PATARIMAS!

Anksčiau dažyto ir iki grynos medienos nenušlifuito paviršiaus impregnuoti nereikia, jį galite iškart dažyti dažais „**Vivacolor Villa Akva**“ 1–2 sluoksniais.

3a. DAŽYKITE (naudojant dažyvę ir norint išryškinti medienos raštą)

- Prieš naudodami dažyvę gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami.
- Denkite spalvintu impregnantu-dažyve „**Vivacolor Villa Lasur Akva**“ 1 sluoksniu. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus.



PATARIMAS!

Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

3b. DAŽYKITE (naudojant dažus ir norint paslėpti medienos raštą)

- Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu.
- Denkite matiniais dažais „**Vivacolor Villa Akva**“ 2 sluoksniais. Kitą sluoksnį denkite po 2–4 val. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus.



PATARIMAS!

Dažus „**Vivacolor Villa Akva**“ galite rinktis iš anksto paruoštos spalvos: pilkos, antracito pilkos, geltonos, raudonai rudos, rudos arba žalios.