

Sudėtingumo lygis

1

2

3

REIKĖS:

- Izoliacinio grunto (nedažytai medienai, 1 l – 7 m²)
- Grindų dažų (1 l – 6–9 m²)
- Grindims dažyti skirtu teptuko Anza
- Volelio Anza trumpais plaukeliais
- Teleskopinio koto ANZA
- Šlifavimo kempinėls / popieriaus

38 000
spalvų

2h
DŽIOVIMO
TRUKMĖ

H₂O

PARUOŠKITE → GRUNTUOKITE → DAŽYKITE



Registruokitės į mokymus www.tikkurila.lt/tikkurila-akademija
Nemokama konsultacijų linija 8 800 00018

1. PARUOŠKITE

Nedažytas paviršius:

- Nuvalykite dulkes ir purvą.

Anksčiau dažytas paviršius:

- Pašalinkite atšokusius senus dažus bei laką, dulkes ir purvą.
- Blizgų dažytą ar lakuotą paviršių pašlifukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.



PATARIMAS!

Prieš pradėdami dažyti uždenkite kambaryje esančius paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte. Jei reikia, mažus įtrūkimus užglaistykite glaistu „Vivacolor Snickeri“.

2. GRUNTUOKITE

- Niekuo nedengtą šakų turinčią medieną nuguntuokite 2 sluoksniais izoliaciniu šakų prasiskverbimą stabdančiu gruntu „Tikkurila Multistop“. Antrą grunto sluoksnį denkite praėjus 24 val. Dažykite po gruntavimo praėjus 24 val.
- Gruntas „Tikkurila Multistop“ neleidžia spalvą keičiantiems medienos taninams ir gelsvinančioms medžiagoms, pvz., sakams, prasiskverbti į dažus.



PATARIMAS!

Prieš dažydami gruntuotą paviršių lengvai pašlifukite medienos pluošto kryptimi mažo rupumo šlifavimo popieriumi ar šlifavimo kempinėle.

3. DAŽYKITE

- Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite.
- Denkite 2 sluoksniais grindų dažais „Vivacolor Green Line Floor“ teptuku arba voleliu trumpais plaukeliais. Antrą sluoksnį denkite ne anksčiau kaip po 2 val.



PATARIMAS!

Dažai greitai džiūsta, todėl iš anksto susiplanuokite dažymo seką, kad nesimatytų dažų dangos sandūrų. Lentas dažykite išilgai, iš karto po kelias, korekcijas darykite tik dažams išdžiūvus. Dažus užneškite voleliu ir iš karto sulyginkite plačiu teptuku.



Nudažyto paviršiaus priežiūra

Dažytas paviršius visiškai išdžiūsta ir didžiausią patvarumą bei atsparumą chemikalams įgauna maždaug po 2 savaičių, todėl šiuo laikotarpiu jo stipriai nevalykite. Pirmąją savaitę ant dažyto paviršiaus nedėkite sunkių ir džiūti neleidžiančių daiktų, pvz., kilimų. Po 2 savaičių dažytą paviršių galima valyti grindų plovimo šepetiu arba šluoste, purvui pašalinti galima naudoti neutralų (pH 6–8) valiklį.