

Sudėtingumo lygis

1

2

3

REIKĖS:

- Gruntinių dažų (1 l – 8–12 m²)
- Sienų dažų (1 l – 10–12 m²)
- Teptuko ANZA
- Volelių ANZA (10 ir 25 cm)
- Teleskopinio koto ANZA
- Šlifavimo kempinėls / popieriaus



PARUOŠKITE → GRUNTUOKITE → DAŽYKITE



1a. PARUOŠKITE

Nedažytas paviršius:

- Nuvalykite dulkes ir purvą.

Anksčiau dažytas/lakuotas paviršius:

- Pašalinkite atšokusius senus dažus.
- Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes.



PATARIMAS!

Prieš pradėdami dažyti uždenkite kambaryje esančius baldus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

1b. GLAISTYKITE (tik nelygų paviršių)

- Plyšius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, pašlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Sausų patalpų sienoms naudokite glaistą „Vivacolor LF“.



PATARIMAS!

Naudokite šlifavimo popierių (P150–180).

2. GRUNTUOKITE

- Gruntuokite 1 sluoksniu gruntiniais dažais „Vivacolor Primer 1“. Dažykite po gruntavimo praėjus 1–2 val. Gruntas sumažina dažų sąnaudą, suvienodina paviršiaus spalvą, išryškina taisytiną vietą ir pagerina dažų sukibimą su dažomu paviršiumi.



PATARIMAS!

Rekomenduojame gruntinius dažus nuspalvinti, kad atspalvis būtų panašus į dažų.

3. DAŽYKITE

- Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, atskieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.).
- Denkite 1–2 sluoksniais sienų dažais „Vivacolor Green Line Wall 4“ arba „Vivacolor Green Line Wall 20“ voleliu, teptuku arba purkštuvu. Antrą sluoksnį denkite po 1–2 val.



PATARIMAS!

Rekomenduojame išbandyti dažus mažame plotelyje, kad išsirinktumėte tinkamą atspalvį. Sausoms ir mažiau naudojamoms patalpoms (miegamiesiems, svetainėms) rinkitės visiškai matinius dažus „Vivacolor Green Line Wall 4“, drėgnoms ir intensyviai naudojamoms sausoms patalpoms (vaikų kambariams, virtuvėms, sandėliams) – pusiau matinius dažus „Vivacolor Green Line Wall 20“.



Nudažyto paviršiaus priežiūra

Didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui paviršius įgauna maždaug po mėnesio. Paviršių valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste.