

Floor

Grindų dažai

Puikus atsparumas dilimui
Greitai džiūsta
Negelsta

Pusiau matiniai vandeniniai akriliniai medinių grindų dažai. Labai gerai išsilygina ir pasižymi gera dengiamąja geba, itin patvarūs ir atsparūs dilimui.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Medinėms grindims, laiptams ir laiptų turėklams. Taip pat puikiai tinka vandeniniais, alkidiniais ir epoksidiniais dažais dažytoms ir vandeniniu, alkidiniu bei epoksidiniu laku lakuotoms grindims perdažyti.
Blizgumas	Pusiau matinis
Išėiga (vieno sluoksnio)	6–9 m ² /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis (bazė A) bei tamsiomis (bazė C) spalvomis pagal „Tikkurila“ interjero spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	A BAZĖ, C BAZĖ
Įrankiai	Teptukas arba volelis trumpais plaukeliais (lygiam paviršiui).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Dulkės nelimpa po 15 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 2 val. Galima naudoti po 24 val. Galutinai sukietėja ir įgauna reikiamą atsparumą dilimui maždaug po 2 savaitių.
Skiediklis	Vanduo.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu bei muilu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Bazė A – apie 37 tūrio proc., bazė C – apie 32 tūrio proc.



TECHNINIAI DUOMENYS

Tankis	1,1–1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).
Cheminis atsparumas	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui. Neatsparus stiprių tirpiklių (nitrotirpiklių) poveikiui.
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Gryną medieną nugruntuokite izoliaciniu gruntu „Tikkurila Multistop“ – denkite 1–2 sluoksnius (priklausomai nuo medienos būklės). Gruntas „Tikkurila Multistop“ neleidžia spalvą keičiantiems medienos taninams ir gelsvinančioms medžiagoms, pvz., sakams, prasiskverbti į dažus. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas arba lakuotas paviršius

Pašalinkite atšokusius senų dažų arba lako likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą ir purviną Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgią seną dažų arba lako dangą pašlifukite, kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Mažas duobutes ir trūkius užglaistykite glaistu „Vivacolor Snickeri“, nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +28 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius teptuku arba voleliu trumpais plaukeliais. Pastaba! Dažai greitai džiūsta, todėl iš anksto susiplanuokite dažymo eigą, kad nesimatytų dažų dangos sandūrų. Lentas dažykite išilgai, iš karto po kelias, korekcijas darykite tik dažams išdžiūvus.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Dažytas paviršius visiškai išdžiūsta ir didžiausią patvarumą bei atsparumą chemikalams įgauna maždaug po 2 savaičių, todėl šiuo laikotarpiu jo nevalykite. Pirmąją savaitę ant dažyto paviršiaus nedėkite sunkių ir džiūti neleidžiančių daiktų, pvz., kilimų. Po 2 savaičių dažytą paviršių galima valyti grindų plovimo šepetiu arba šluoste, purvui pašalinti galima naudoti neutralų (pH 6–8) valiklį.

APLINKOSAUGA IR ATLEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/i) 140 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 140 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018