

Furniture 30

Baldų dažai

Lengvai dengiami ir gerai išsilygina

Atsparūs dilimui

Tinka vaikų žaislams

Pusiau matiniai (30) vandeniniai medinių ir metalinių paviršių vidaus dažai (baldams, durims, medinėms sienoms ir dailylentėms, grindjuostėms, vidinei langų rėmų pusei ir žaislams).



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Baldams, durims, medinėms sienoms ir dailylentėms, grindjuostėms, vidinei langų rėmų pusei ir žaislams. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems mediniams ir metaliniams paviršiams, medienos plaušų plokštėms, taip pat alkidiniais bei rūgštiniais dažais anksčiau dažytiems paviršiams.
Blizgumas	Pusiau matinis
Išėiga (vieno sluoksnio)	8–10 m ² /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis (bazė A) bei tamsiomis (bazė C) spalvomis pagal „Tikkurila“ interjero spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	A BAZĖ, C BAZĖ
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Dulkės nelimpa po 1 val. Galima liesti po 1–2 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 16 val. Galima naudoti po 3 d.
Skiediklis	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu bei muilu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.



TECHNINIAI DUOMENYS	
Sausasis likutis	Apie 40 tūrio proc.
Tankis	1–1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).
Atsparumas drėgnajam šveitimui	1 klasė pagal standartą ISO 11998.
Cheminis atsparumas	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui. Neatsparus stiprių tirpiklių (nitrotirpiklių) poveikiui.
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l C BAZĖ: 0.225 l, 0.9 l, 2.7 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Padenkite gruntu „Tikkurila Otex Akva“. Šakotą ir pageltusią medieną padenkite izoliaciniu gruntu „Tikkurila Multistop“. Išdžiūvusį gruntuotą paviršių prieš dažydami nušlifukite, kad taptų lygus. Nuo metalinio paviršiaus (pvz., vinių galvučių) pašalinkite rūdis, nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Gruntinius dažus naudokite pagal jų naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senų dažų likučius ir rūdis (pvz., nuo vinių galvučių). Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifukite, kad taptų matinis, arba nuvalykite neskiestu valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją. Padenkite gruntu „Tikkurila Otex Akva“, metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Medinio paviršiaus nelygumus ir trūkius užglaistykite glaistu „Vivacolor Snickeri“, nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Denkite 1–2 sluoksnius teptuku, voleliu arba purkštuvu. Didelius plotus denkite voleliu ir išlyginkite teptuku.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis, 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvēti apsaugines pirštines.

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 130 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018