

Hansa Silicate

Labai gerai praleidžia vandens garus
Sudaro vandeniui nelaidžią plėvelę
Geras atsparumas atmosferos poveikiui

Silikatiniai mineralinių fasadų dažai



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Gyvenamosios, komercinės, pramoninės ir sandėliavimo paskirties statiniams. Tinka betoniniams, kalkiniu bei cementiniu-kalkiniu tinku tinkuotiems, silikatinų plytų ir kalkiniais, cementiniais-kalkiniais, cementiniais bei silikatiniais dažais dažytiems paviršiams. Taip pat tinka mineraliniams patalpose esantiems paviršiams.
Išėiga (vieno sluoksnio)	3–5 m ² /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo ir dengiamo paviršiaus nelygumo.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus (bazė SA) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ fasadų spalvynus ir spalvyną „Hansa Silicate“ (bazės SA ir SC). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	SA BAZĖ, SB BAZĖ, SC BAZĖ
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–0,023" (0,46–0,58 mm).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val.
Skiediklis	Skiedžiama gruntu „Hansa Silicate Primer“ (žr. žemiau esančią instrukciją).
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės).
Sausasis likutis	Apie 50 tūrio proc.
Tankis	1,3–1,4 kg/l, priklausomai nuo bazės ir spalvos (ISO 2811).
Vandens garų difuzija	Sd, H ₂ O ≤ 0,14 m, dengiant pagal gamintojo instrukciją (ISO 7783-2).
Pakuočių dydžiai	SB BAZĖ: 2.7 l, 9 l SA BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l SC BAZĖ: 2.7 l, 9 l

TECHNINIAI DUOMENYS

Laidumas anglies dioksidui	Sd, CO ₂ < 1 m, dengiant pagal gamintojo instrukciją (ISO EN 1062-6).
Sukibimas	0,8 N/mm ² , dengiant pagal gamintojo instrukciją (ISO 4624).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Naują betoninį paviršių galima dažyti tik po pirmojo šildymo sezono, o naujai tinkuotą paviršių – tik po 1–2 mėn., kai tinkas sukietėja. Pašalinkite dulkes, purvą, druskas ir birias daleles slėginiu plautuvu arba plieniniu šepėčiu. Pelėsiu ir dumbliais padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Tinkamu cementiniu arba kalkiniu skiediniu išlyginkite nelygų paviršių ir užpildykite trūkius. Mažesnius trūkius galima užpildyti dažų „Hansa Silicate“ ir smėlio mišiniu. Kad pagerėtų lietojo betono sukibimas su danga, smėliasraute arba plieniniu šepėčiu nušlifaukite jo paviršiuje susidariusį blizgų sluoksnį pašalindami cemento pieną ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusį, trupantį ir birų dažų sluoksnį smėliasraute, plieniniu šepėčiu arba slėginiu plautuvu. Visą kreidinių ir kalkinių dažų dangą pašalinkite smėliasraute, plieniniu šepėčiu arba slėginiu plautuvu. Betono konstrukcijų trūkius pagilinkite iki armatūros, nuvalykite nuo jos rūdis ir padenkite antikoroziniais dažais. Pašalinkite visus paviršiaus defektus pagal statybinių medžiagų technines specifikacijas. Tinkamu cementiniu arba kalkiniu skiediniu išlyginkite nelygų paviršių ir užpildykite trūkius. Mažesnius trūkius galima užpildyti dažų „Hansa Silicate“ ir smėlio mišiniu. Pelėsiu ir dumbliais padengtą paviršių nuplaukite vandeniu skiestu plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją.

GRUNTAVIMAS

Akytą įgeriantį paviršių padenkite vandeniu skiestu gruntu „Hansa Silicate Primer“ (skieskite santykiu 1:1) 2–3 sluoksniais naudodami technologiją „šlapias ant šlapio“, t. y. 2 ir 3 sluoksnį denkite nelaukdami, kol ankstesnis sluoksnis išdžiūs. Ne anksčiau kaip po 12 val. padenkite paviršių grunto „Hansa Silicate Primer“ ir dažų „Hansa Silicate“ mišiniu (maišykite santykiu 1:2). Vidutiniškai įgeriantį paviršių padenkite gruntu „Hansa Silicate Primer“. Ne anksčiau kaip po 12 val. padenkite paviršių grunto „Hansa Silicate Primer“ ir dažų „Hansa Silicate“ mišiniu (maišykite santykiu 1:2). Kietą mažai įgeriantį paviršių padenkite grunto „Hansa Silicate Primer“ ir dažų „Hansa Silicate“ mišiniu (maišykite santykiu 1:2).

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +28 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai ir saulėkaitoje.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite gruntu „Hansa Silicate Primer“ (grunto naudokite iki 10 tūrio proc.). Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Leiskite gruntiniam sluoksniui kietėti ne mažiau kaip 12 val. Denkite 1–2 sluoksnius teptuku, voleliu arba purkštuvu. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite (langus, natūralaus akmens bei metalinius paviršius ir kt.), kad neaptaškytumėte.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Geriausia valyti vandens čiurkšle. Turėkite omenyje, kad dėl šlapiojo valymo gali pakisti paviršiaus spalva, todėl plaukite visą fasado elementą, kad nuplautas plotas neišsiskirtų. Prieš plaudami pašalinkite birias daleles ir purvą. Pelėsį ir dumblius nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ ir gerai nuskalaukite. Pašalinę pelėsį paviršių perdažykite.



APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS



Pavojinga

Contains: kalio silikatas. Smarkiai pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Naudoti akių ar veido apsaugos priemonės. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenį ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/c) 40 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje 30 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018