

Hansa Silicate Primer

Mineralinių fasadų gruntas

Suvienodina paviršiaus sugeriamumą
Sutvirtina dengiamą paviršių
Gerina viršutinio sluoksnio dangos sukibimą su paviršiumi

Silikatinis mineralinių fasadų gruntas paviršiams dengti prieš dažant juos silikatiniais dažais „Hansa Silicate“.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Gyvenamosios, komercinės, pramoninės ir sandėliavimo paskirties statiniams. Tinka betoniniams, kalkiniu bei cementiniu-kalkiniu tinku tinkuotiems, silikatinų plytų ir kalkiniais, cementiniais-kalkiniais, cementiniais bei silikatiniais dažais dažytiems paviršiams gruntuoti prieš dažant juos silikatiniais dažais „Hansa Silicate“. Taip pat tinka mineraliniams patalpose esantiems paviršiams.
Išėiga (vieno sluoksnio)	4–6 m ² /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo ir dengiamo paviršiaus nelygumo.
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,018–0,023" (0,46–0,58 mm).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Kitą sluoksnį galima dengti po 12 val. Esant vėsesniam bei drėgnesniam orui džiūsta ilgiau.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 3 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės).
Tankis	1 kg/l (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	5 l, 10 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Naują betoninį paviršių galima dažyti tik po pirmojo šildymo sezono, o naujai tinkuotą paviršių – tik po 1–2 mėn., kai tinkas sukietėja. Pašalinkite dulkes, purvą, druskas ir birias daleles slėginiu plautuvu arba plieniniu šepėčiu. Pelėsiu ir dumbliais padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją. Tinkamu cementiniu arba kalkiniu skiediniu išlyginkite nelygų paviršių ir užpildykite trūkius. Mažesnius trūkius galima užpildyti dažų „Hansa Silicate“ ir smėlio mišiniu. Kad pagerėtų lietojo betono sukibimas su danga, smėliasraute arba plieniniu šepėčiu nušlifaukite jo paviršiuje susidariusį blizgų sluoksnį pašalindami cemento pieną ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusį, trupantį ir birų dažų sluoksnį smėliasraute, plieniniu šepėčiu arba slėginiu plautuvu. Visą kreidinių ir kalkinių dažų dangą pašalinkite smėliasraute, plieniniu šepėčiu arba slėginiu plautuvu. Betono konstrukcijų trūkius pagilinkite iki armatūros, nuvalykite nuo jos rūdis ir padenkite antikoroziniais dažais. Pašalinkite visus paviršiaus defektus pagal statybinių medžiagų technines specifikacijas. Tinkamu cementiniu arba kalkiniu skiediniu išlyginkite nelygų paviršių ir užpildykite trūkius. Mažesnius trūkius galima užpildyti dažų „Hansa Silicate“ ir smėlio mišiniu. Pelėsiu ir dumbliais padengtą paviršių nuplaukite vandeniu skiestu plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją.

GRUNTVIMAS

Akytą įgeriantį paviršių padenkite vandeniu skiestu gruntu (skieskite santykiu 1:1) 2–3 sluoksniais naudodami technologiją „šlapias ant šlapio“, t. y. 2 ir 3 sluoksnį denkite nelaukdami, kol ankstesnis sluoksnis išdžius. Ne anksčiau kaip po 12 val. padenkite paviršių gruntu ir dažų „Hansa Silicate“ mišiniu (maišykite santykiu 1:2). Vidutiniškai įgeriantį paviršių padenkite gruntu. Ne anksčiau kaip po 12 val. padenkite paviršių gruntu ir dažų „Hansa Silicate“ mišiniu (maišykite santykiu 1:2). Kietą mažai įgeriantį paviršių padenkite gruntu ir dažų „Hansa Silicate“ mišiniu (maišykite santykiu 1:2). Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių negruntuosite (stiklą, natūralų akmenį, metalą ir kt.), kad neaptaškytumėte.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +28 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai ir saulėkaitoje.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS



Pavojinga

Contains: kalio silikatas. Smarkiai pažeidžia akis. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių/veido apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsdami skambinkite į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreipkitės į gydytoją. Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/h) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje 30 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt



NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį. UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com

