

# Acrylate Premium

Patvarūs sienų dažai

Turi nuo pelėsio saugančios medžiagos

Lengva valyti

Puiki dengiamoji geba

„Acrylate Premium“ yra vandeniniai drėgmei atsparūs matiniai (7) vidaus dažai. Turi nuo pelėsio saugančios medžiagos. Itin atsparūs drėgnajam šveitimui, todėl puikiai tinka, kai reikia didelio patvarumo ir atsparumo drėgmei. 1 atsparumo drėgnajam šveitimui klasė (ISO 11998). Dažai turi mažą LOJ emisijos lygį ir yra sertifikuoti Šiaurės šalių ekologiniu ženklu.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	Sausų patalpų (svetainių, prieškambarių, sandėliukų, mokyklų, pramoninių bei visuomeninių patalpų ir kt.) ir drėgnų patalpų (vonios kambarių, virtuvių, skalbyklų ir kt.) sienoms ir luboms. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems betoniniams, glaistytiems, tapetuotiems bei plytiniais paviršiams ir gipso-kartono plokštėms.
<b>Blizgumas</b>	Matinis
<b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>	8–12 m <sup>2</sup> /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.
<b>Spalvinimas</b>	Galima naudoti baltus (bazė A) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ spalvynus (bazės A ir C). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami. Kad dengiamoji geba būtų geresnė, kai dažoma ryškiais spalvomis, rekomenduojama naudoti panašia spalva nuspalvintą gruntą.
<b>Bazė</b>	A BAZĖ, C BAZĖ
<b>Įrankiai</b>	Teptukas, volelis arba beoris purkštuvus (antgalio skersmuo 0,015–0,021" (0,38–0,53 mm)).
<b>Džiūvimo trukmė</b> (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Galima liesti po 0,5 val., dengti antrą sluoksnį po 1-2 val.. Paviršių galima valyti po 1 mėneso nuo dažymo.
<b>Skiediklis</b>	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 5 tūrio proc.
<b>Įrankių valymas</b>	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.



TECHNINIAI DUOMENYS	
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje. Pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės. Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 40 tūrio proc.
<b>Tankis</b>	Apie 1,2 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811)
<b>Atsparumas drėgnajam šveitimui</b>	1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998. >20 000 šveitimo ciklų (SFS 3755).
<b>Cheminis atsparumas</b>	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 18 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Nuvalykite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų ir gipso kartono plokščių paviršių padenkite vandeniniu gruntu „Primer 1“. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Tikkurila Rostex Super“. Kreida, kalkėmis ar kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniu gruntu „Special Primer“. Gruntą naudokite pagal jo naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senus dažus. Nuvalykite valikliu „Special Clean“, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu „Special Primer“. Trūkius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių padenkite vandeniniu gruntu „Primer 1“.

### DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +23 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant neturi būti skersvėjo.

### DAŽYMAS

Prieš naudodami dažus gerai išmaišykite, jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 5 tūrio proc.). Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba beoriu purkštuvu.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

### APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a) 30 g/l. LOJ kiekis gaminyje ne daugiau kaip 10 g/l.

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018