

Ceiling 3

Lubų dažai

Labai gera dengiamoji geba, labai gerai išsilygina
Ilgesnė pradinio džiūvimo trukmė
Sudaro tobulai baltą dangą

Visiškai matiniai vandeniniai lubų dažai. Dažant nevarva ir netyška. Turi itin mažą lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Sausų patalpų (miegamųjų, vaikų kambarių, svetainių, koridorių ir kt.) luboms. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, tapetuotiems bei plytiniais paviršiams, gipso blokeliams, gipso-kartono plokštėms ir gruntuotoms medienos plaušų plokštėms.
Blizgumas	Visiškai matinis
Išėiga (vieno sluoksnio)	8–12 m ² /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis spalvomis pagal „Tikkurila“ spalvynus (bazė AP). Galutinė spalva gali šiek tiek skirtis nuo pavyzdžio. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	AP BAZĖ
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,017–0,021" (0,46–0,53 mm).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Galima liesti po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val. Dažytą paviršių galima valyti po mėnesio.
Skiediklis	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės).



TECHNINIAI DUOMENYS	
Sausasis likutis	Apie 35 tūrio proc.
Tankis	Apie 1,4 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).
Atsparumas drėgnajam šveitimui	3 klasė pagal standartą ISO 11998, 20–70 mikronų po 200 ciklų, 400 šveitimo ciklų (SFS 3755).
Cheminis atsparumas	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l, 4.8 l, 9 l, 20 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų ir gipso kartono plokščių paviršių padenkite vandeniniais gruntiniais dažais „Primer 1“. Metalinius paviršius gruntuokite gruntu metalui Rostex Super (AKVA). Silpnus ar probleminius paviršius (kalkintus ir gipsinius, vandens pažeistus arba kreida tinkuotus paviršius) nuguntuokite alkidiniu gruntu Special Primer. Gruntinius dažus naudokite pagal jų naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senus dažus. Nuvalykite valikliu „Special Clean“, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Trūkius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių nuguntuokite vandeniu skiestais dažais (vandens naudokite 10 tūrio proc.).

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +28 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdurbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje 20 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

