

# Villa Lasur Akva

Lauko medienos dažyvė

Saugo medieną nuo drėgmės, saulės ir purvo  
Galima naudoti kaip impregnantą  
Mažina medienos paviršiaus skilinėjamą ir išryškina natūralų jos raštą

Vandeninė lauko medienos dažyvė, kurią galima naudoti kaip impregnantą. Tinka anksčiau apdorotai ir naujai pjautinei bei obliuotai lauke esančiai medienai (fasadams, langų rėmams, lauko durims, dailylentėms, lauko baldams, tvoroms ir kt.).



## TECHNINIAI DUOMENYS

|   |  |
|---|--|
| <b>Paskirtis</b>  | Tinka naujai pjautinei bei obliuotai, dažyve „Villa Lasur Akva“ dengtai arba iki grynos medienos nušlifuoti lauke esančiai medienai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su žeme (fasadams, langų rėmams, lauko durims, dailylentėms, lauko baldams, tvoroms, ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms. |
| <b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>   | 12–14 m <sup>2</sup> /l. Reali išėiga priklauso nuo dažymo būdo, dengimo sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.  |
| <b>Bazė</b>   | EP BAZĖ  |
| <b>Įrankiai</b>   | Teptukas arba purkštuvas.  |
| <b>Džiūvimo trukmė</b><br>(esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui) | Galima liesti po 10–60 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 60 min. Esant vėsiam bei drėgnam orui džiūsta ilgiau.   |
| <b>Skiediklis</b>   | Vanduo.  |
| <b>Įrankių valymas</b>  | Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.   |
| <b>Sandėliavimas</b>  | Saugokite nuo šalčio.  |
| <b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>   | Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.   |
| <b>Sausasis likutis</b>   | Apie 10 tūrio proc. ir apie 11 masės proc.   |
| <b>Tankis</b>   | 1 kg/l (ISO 2811).   |
| <b>Pakuočių dydžiai</b>   | 0.9 l, 2.7 l, 9 l  |

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

### DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, dengiamo paviršiaus ir dangos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

### DENGIMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami. Denkite 1 sluoksniu (seną paviršių) arba 2 sluoksniais (naują paviršių) teptuku arba purkštuvu. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptašytumėte.

### APLINKOSAUGA IR ATLEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 30 g/l.

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

