

Villa Lasur

Lauko medienos dažyvė

Giliai įsiskverbia į medieną
Išryškina medienos raštą
Saugo medieną nuo UV spindulių ir drėgmės

Skaidri tirpiklinė spalvinama medienos dažyvė anksčiau apdorotai ir naujai pjautinei bei obliuotai lauke esančiai medienai (fasadams, lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms, lauko baldams ir kt.).



TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirtis	Anksčiau apdorotai ir naujai pjautinei bei obliuotai lauke esančiai medienai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su žeme (fasadams, lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms, lauko baldams ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.
Išeiiga (vieno sluoksnio)	4–8 m ² /l – pjautinei medienai. 8–12 m ² /l – obliuotai medienai.
Spalvinimas	Galima spalvinti pagal „Tikkurila“ dažyvių ir kt. spalvynus. Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	EC BAZĖ
Įrankiai	Teptukas, purkštuvas arba nardinamojo dengimo įranga.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Dulkės nelimpa po 4–8 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
Skiediklis	Skiediklis „Special Solvent“.
Įrankių valymas	Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“.
Sandėliavimas	Atspari šalčiui.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Apie 20 tūrio proc.
Tankis	Apie 0,9 kg/l (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l, 9 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite purvą ir atplaišas. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Nuvalytą gryną medieną padenkite impregnantu „Villa Protekt“. Ypač kruopščiai padenkite medienos galus.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite ir reguliariai pamaišykite dengdami. Rekomenduojame sumaišyti dažomam plotui reikiamą spalvintų dažų kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 2 sluoksniu teptuku medienos pluošto kryptimi, purkštuvu arba panardindami. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių nedažysite, kad jų neaptaškytumėte.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/f) 700 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 700 g/l. UN 1263

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018