

# Vivacolor J

Siūlių glaistas

**Puikiai sukimba su dengiamu paviršium, ypač elastingas**  
**Skirtas siūlėms glaistyti**  
**Lengvai dengiamas ir išlyginamas**

Vandeninis paruoštas naudoti smulkusis siūlių glaistas, skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	Sausų patalpų sienoms ir luboms. Ypač tinka siūlėms bei trūkiams užglaistyti. Taip pat tinka gipso-kartono plokštėms išlyginti.
<b>Spalva</b>	Gelsva.
<b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>	1 mm storio tinko sluoksniui – maždaug 1 l/m <sup>2</sup> . Siūlėms ir varžtų skylėms užglaistyti (2 sluoksniais) – maždaug 0,2 l/m <sup>2</sup> .
<b>Įrankiai</b>	Mentelė.
<b>Džiūvimo trukmė</b> (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	1 mm storio sluoksnis džiūsta 2–3 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi sluoksnio storis, oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
<b>Įrankių valymas</b>	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio.
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data nurodyta ant pakuotės).
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 71 masės proc.
<b>Tankis</b>	Apie 1,8 kg/l (ISO 2811).
<b>Pakuočių dydžiai</b>	10 l
<b>Sukibimas</b>	1,3 N/mm <sup>2</sup> .



## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu, pvz., alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgią seną dangą pašlifaukite, kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu.

### DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

### DENGIMAS

Denkite mentele arba glaisto purkštuvu. Siūles ir trūkius padenkite armuojančiąja popierine arba stiklo pluošto juosta. Jei reikia, išdžiūvusį paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Šlifuojant rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę. Jei reikia, denkite 2 sluoksni.

### APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį.

### TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

