

Vivacolor LH

Lengvasis glaistas

Lengvai dengiamas ir išlyginamas
Greitai džiūsta
Lengvai šlifuojamas

Vandeninis paruoštas naudoti lengvasis glaistas, skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Sausų patalpų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiems, betoniniams bei plytiniam paviršiams, gipso-kartono plokštėms bei gruntuotoms medienos plaušų plokštėms išlyginti ir siūlėms, trūkiams bei duobutėms užglaistyti. Kad paviršius būtų lygesnis, baigiamajam sluoksniui naudokite smulkųjį glaistą „Vivacolor LF“.
Spalva	Šviesiai pilka.
Išėiga (vieno sluoksnio)	1 mm storio tinko sluoksniui – maždaug 1 l/m ² . Siūlėms ir varžtų skylėms užglaistyti (2 sluoksniais) – maždaug 0,25 l/m ² .
Įrankiai	Mentelė.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	1 mm storio sluoksnis džiūsta 3 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi santykinis oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data nurodyta ant pakuotės).
Sausasis likutis	Apie 62 masės proc.
Tankis	Apie 1,1 kg/l (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	10 l
Sukibimas	0,9 N/mm ² .

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu. Anksčiau dažytas paviršius Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgią seną dangą pašlifuokite, kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu.

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DENGIMAS

Denkite mentele. Trūkius padenkite armuojančiąja popierine arba stiklo pluošto juosta. Jei reikia, išdžiūvusį paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Šlifuojant rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemonės ir dulkių kaukę. Jei reikia, denkite 2 sluoksni.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT). Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį. Nepanaudotą ir sudžiūvusį produktą reikia utilizuoti kaip pavojingas atliekas.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018