

# Wall 7

Sienų dažai

Labai gera dengiamoji geba  
Sudaro vienodą dangą  
Lengvai dengiami



Matiniai vandeniniai plaunami vidaus dažai. Gerai sukimba su dengiamu paviršiumi. Lengva dengti, dengiant galima atlikti korekcijas, nevarva ir netyška. >10 000 šveitimo ciklų (SFS 3755). Turi itin mažą lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	Sausų patalpų (miegamųjų, vaikų kambarių, svetainių, koridorių, biurų ir kt. gyvenamosios bei visuomeninės paskirties patalpų) sienoms ir luboms. Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, tapetuotiems bei plytiniam paviršiams, gipso blokeliams, gipso-kartono plokštėms ir gruntuotoms medienos plaušų plokštėms.
<b>Blizgumas</b>	Matinis
<b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>	8–12 m <sup>2</sup> /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.
<b>Spalvinimas</b>	Galima naudoti baltus (bazė A) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ spalvynus (bazės A ir C). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami. Kad dengiamoji geba būtų geresnė, rekomenduojama naudoti panašia spalva nuspalvintą gruntą.
<b>Bazė</b>	A BAZĖ, C BAZĖ
<b>Įrankiai</b>	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,015–0,021" (0,38–0,53 mm).
<b>Džiūvimo trukmė</b> (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Galima liesti po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val. Dažytą paviršių galima valyti po mėnesio.
<b>Skiediklis</b>	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 5 tūrio proc.
<b>Įrankių valymas</b>	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu. Šiek tiek sukietėjusius dažus valykite įrankių valikliu „Pensselipesu“.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio.



TECHNINIAI DUOMENYS	
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 40 tūrio proc.
<b>Tankis</b>	Apie 1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos (ISO 2811).
<b>Atsparumas drėgnajam šveitimui</b>	1 klasė pagal standartą SFS-EN 13300; ISO 11998. >10 000 šveitimo ciklų (SFS 3755).
<b>Cheminis atsparumas</b>	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.
<b>Pakuočių dydžiai</b>	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 4.8 l, 9 l, 11.7 l, 18 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l, 11.7 l

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų ir gipso kartono plokščių paviršių padenkite vandeniniais gruntiniais dažais „Primer 1“. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Kreida, kalkėmis ar kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Gruntinius dažus naudokite pagal jų naudojimo instrukciją.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite atšokusius senus dažus. Nuvalykite valikliu „Special Clean“, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Trūkius ir nelygumus užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių padenkite vandeniniais gruntiniais dažais „Primer 1“.

### DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti nuo +5 iki +28 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant neturi būti skersvėjo.

### DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 5 tūrio proc.). Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba beoriu purkštuvu.

### PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

Atkreipkite dėmesį, kad po vandens sąlyčio su dažytu paviršiumi gali laikinai pakisti tamsių atspalvių spalva. Tačiau spalvos pasikeitimas išnyksta, kai paviršius išdžiūsta.

### APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a) 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje 2 g/l.

### TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

