

Special Floor

Grindų dažai

Patvarūs

Sudaro elastingą dangą

Labai geras atsparumas drėgmei

Patvarūs tirpikliniai medinių ir betoninių grindų dažai.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Mediniams, medienos plaušų plokštėmis dengtiems ir betoniniams gyvenamųjų patalpų paviršiams. Taip pat tinka patvarios dangos reikalaujančios grindims, pvz., balkonams ir vonios kambariams. Netinka savaime išsilyginančiu mišiniu dengtoms grindims, taip pat ten, kur reikia didelio atsparumo dilimui, ir betoniniams lauko paviršiams.
Blizgumas	Blizgus
Išeiga (vieno sluoksnio)	7–9 m ² /l – betoninėms grindims. 9–11 m ² /l – mediniam ir metaliniam paviršiui.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus (bazė A) arba spalvinti pagal „Tikkurila“ spalvynus (bazės A ir C). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	A BAZĖ, C BAZĖ
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,009–0,013" (0,23–0,33 mm).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Galima liesti po 3–4 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Galima naudoti po 4 sav.
Skiediklis	Dengdami nedažytą paviršių pirmajam sluoksniui skieskite skiedikliu „Special Solvent“, dengdami purkštuvu skieskite skiedikliu „Special Solvent Spray“ (skiediklio naudokite 20–30 tūrio proc.).
Įrankių valymas	Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“ arba „Special Solvent Spray“.
Sandėliavimas	Atsparūs šalčiui.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės).
Sausasis likutis	Apie 50 tūrio proc.
Tankis	1–1,2 kg/l, priklausomai nuo bazės ir spalvos (ISO 2811).
Cheminis atsparumas	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui. Neatsparus stiprių tirpiklių (nitrotirpiklių) poveikiui.



TECHNINIAI DUOMENYS

Atsparumas karščiui	Sausoje aplinkoje atlaiko iki +120 °C karštį. Nuo ilgalaikio karščio gali pagelsti.
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 9 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Nuo medinio paviršiaus Pašalinkite dulkes ir purvą. Jei reikia, metalinio ir medinio paviršiaus nelygumus ir trūkius užglaistykite glaistu „Vivacolor Snickeri“, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Nuo metalinio paviršiaus pašalinkite riebalus, rūdis ir purvą. Riebaluotą ir purviną Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Naujas betonines grindis galima dažyti po mėnesio, kai betonai sutvirtėja. Santykinis betono drėgnis turi neviršyti 97 proc. Smėliaraute arba plieniniu šepetiu nušlifaukite betono paviršiuje susidariusį blizgų sluoksnį pašalindami cemento pieną ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Tinkamu cementiniu skiediniu išlyginkite nelygų betoninį paviršių.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes, rūdis ir purvą. Riebaluotą ir purviną Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgią seną dangą pašlifaukite, kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“. Metalinio ir medinio paviršiaus nelygumus ir trūkius užglaistykite glaistu „Vivacolor Snickeri“, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Tinkamu cementiniu skiediniu išlyginkite nelygų betoninį paviršių.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos ir dengiamo paviršiaus temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Dengdami nedažytą paviršių pirmajam sluoksniui skieskite skiedikliu „Special Solvent“, dengdami purkštuvu skieskite skiedikliu „Special Solvent Spray“ (skiediklio naudokite 20–30 tūrio proc.). Kitiems sluoksniams naudokite neskiestus dažus. Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS



Atsargiai

Contains: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izoalkanai, cikliniai, <2% arom., neodekano rūgštis, kobalto druska, etilmetilketoksimas. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Mūvėti apsaugines pirštines.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/i) 500 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 500 g/l.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt



NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

Pateikta informacija yra patikrinta ir teisinga, paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Mūsų kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal standartų ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus. Mes neatsakome už nuostolius, patirtus naudojant gaminius ne pagal instrukcijas ar paskirtį. UAB „Tikkurila“, Sietyno g. 8, 04304 Vilnius, Lietuva, tel. +370 5 270 6413, el. paštas info.lt@tikkurila.com

