

Special Primer

Alkidiniai gruntiniai dažai

Paslepia dėmes ir neleidžia joms išryškėti
Puikiai sukimba su problemineis paviršiais
Mažina dažų sąnaudas

Tiksotropiniai nevarantys tirpikliniai gruntiniai vidaus dažai, puikiai sukimbantys su dengiamu paviršiumi.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Sausų bei drėgnų patalpų sienoms ir luboms, durims, baldams, vidinei langų rėmų pusei. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems medienos plaušų plokštėms dengtiems, tapetuotiems, betoniniams, tinkuotiems, glaistytiems, plytiniais bei ypatingo apdorojimo reikalaujantiems (pvz., kalkiniais bei kreidininiais dažais arba kreidiniu glaistu dengtiems) paviršiams.
Blizgumas	Visiškai matinis
Išėiga (vieno sluoksnio)	10–12 m ² /l. Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei nelygumo.
Spalvinimas	Balta.
Bazė	AP BAZĖ
Įrankiai	Teptukas, volelis arba purkštuvas. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,013–0,015" (0,33–0,38 mm).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Galima liesti po 3 val. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
Skiediklis	Jei reikia, skieskite skiedikliu „Special Solvent“ (skiediklio naudokite iki 5 tūrio proc.).
Įrankių valymas	Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“ arba „Special Solvent Spray“.
Sandėliavimas	Atsparūs šalčiui.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Apie 55 tūrio proc.
Tankis	1,6 kg/l.
Atsparumas karščiui	Sausoje aplinkoje atlaiko iki +100 °C karštį. Nuo ilgalaikio karščio gali pagelsti.

TECHNINIAI DUOMENYS

Pakuočių dydžiai

1 l, 3 l, 10 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Pašalinkite medinio paviršiaus šakų vietose išsiskyrusius sakus ir padenkite izoliaciniu gruntu „Tikkurila Multistop“. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius

Grandikliu arba plieniniu šepetiu pašalinkite senų dažų likučius, rūdis ir purvą. Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, arba nuvalykite neskiestu valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

DAŽYMAS

Jei dengiate teptuku, prieš naudodami nemaišykite. Jei reikia, skieskite skiedikliu „Special Solvent“ (skiediklio naudokite iki 5 tūrio proc.). Jei maišėte, leiskite nusistovėti. Denkite 1 sluoksnį teptuku, voleliu arba purkštuvu.

APLINKOSAUGA IR ATLEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS



Atsargiai

Contains: angliavandeniliai, C9-C11, n-alkanai, izaroalkanai, cikliniai, <2% arom.. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.

Skystus likučius pridėti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą pridėti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/h) 750 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 750 g/l.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018