

Special Structure

Dažų priedas

Sukuria reljefinį paviršių
Mažo ir vidutinio grūdėtumo

Reljefinį paviršių sukuriantis dekoratyvinis dažų priedas



TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirtis	Patalpose ir lauke esantiems paviršiams (naudojama pagal dažų naudojimo instrukciją). Tinka naujiems ir anksčiau dažytiems gipso-kartono plokštėms dengtiems, tinkuotiems, betoniniams ir plytiniais paviršiams.
Išeiga (vieno sluoksnio)	3–4 m ² /l (paruošto naudoti) – anksčiau dažytam lygiam paviršiui (vienam sluoksniui).
Įrankiai	Teptukas arba volelis.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Priklauso nuo naudojamų dažų džiūvimo trukmės.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite tinkamu plovikliu.
Sandėliavimas	Laikykite sausoje vietoje.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikymo trukmė neribota.
Cheminis atsparumas	Priklauso nuo naudojamų dažų.
Pakuočių dydžiai	1 l, 4 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paruoškite pagal dažų naudojimo instrukciją.

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DENGIMAS

Pirmąjį dažų sluoksnį denkite be dekoratyvinio priedo. Maišykite priedą su dažais santykiu 1:2–2,5. Prieš dengdami kruopščiai sumaišykite. Antrąjį dažų sluoksnį denkite su dekoratyviniu priedu. Kad danga būtų stipresnė ir patvaresnė, galima dengti trečią dažų sluoksnį be priedo.

Naudojimas su silikatiniais dažais

Sumaišykite 6 l silikatinų dažų „Hansa Silicate“, 2 l grunto „Hansa Silicate Primer“ ir 4 l dekoratyvinio priedo. Prieš naudodami gerai išmaišykite. Pirmąjį dažų sluoksnį denkite su dekoratyviniu priedu. Antrąjį dažų sluoksnį denkite be dekoratyvinio priedo.

Pastaba! Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite voleliu arba teptuku. Nuo naudojamo įrankio priklauso paviršiaus reljefas. Reguliariai pamaišykite dengdami. Dažus denkite pagal jų naudojimo instrukciją.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018