

Special Window Akva

Langų rėmų dažai

Geras atsparumas atmosferos poveikiui
Labai gerai sukimba su dengiamu paviršiumi
Beveik bekvapiai, greitai džiūsta, puikiai išlaiko spalvą

Vandeniniai langų rėmų dažai. Galima naudoti viduje ir lauke.



TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirtis	Galima naudoti viduje ir lauke. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems mediniams ir metaliniams paviršiams, pvz.: langų rėmams, durims ir kt. Labai gerai sukimba su lakuotais ir pramoniniu būdu dažytais mediniais paviršiais nenaudojant grunto. Nerekomenduojama milteline danga dengtiems aliumininiams paviršiams. Taip pat tinka lauko baldams.
Blizgumas	Pusiau blizgus
Išeiga (vieno sluoksnio)	7–9 m ² /l – lygiam paviršiui.
Spalvinimas	Galima naudoti baltus arba spalvinti šviesiomis spalvomis pagal „Tikkurila“ spalvynus (bazė A). Spalvinti gaminiai nekeičiami ir atgal nepriimami.
Bazė	A BAZĖ
Įrankiai	Teptukas arba volelis trumpais plaukeliais. Jei dengiate voleliu, išlyginkite teptuku. Taip pat galima dengti purkštuvu. Purkštuvo antgalio skersmuo 0,009–0,013" (0,23–0,33 mm).
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Galima liesti po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Galima naudoti po 2–3 d. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės).
Sausasis likutis	Apie 40 tūrio proc.
Tankis	Apie 1,2 kg/l, priklausomai nuo bazės ir spalvos (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	0.9 l, 2.7 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pašalinkite šakų vietose išsiskyrusius sakus. Naują medinį paviršių kuo ankstesniame statybų etape padenkite impregnantu „Kolorex Protekt“. Nuo metalinio paviršiaus (pvz., vinių galvučių) pašalinkite rūdis, nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Išdžiūvusį metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite senų dažų likučius ir rūdis (pvz., nuo vinių galvučių). Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifuokite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Gryną medieną padenkite impregnantu „Kolorex Protekt“. Metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“.

GRUNTAVIMAS

Lauke esančią gryną medieną padenkite impregnantu „Kolorex Protekt“, metalą padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Metalinio paviršiaus temperatūra turi neviršyti +35 °C.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu. Jei dengiate voleliu, užbaikite teptuku. Ypač kruopščiai padenkite medienos briaunas ir galus. Dengiant langų rėmus dažų sluoksnis lango apačioje turi dengti 1–2 mm stiklo.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolis, 1,2-benzotiazol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-oktil-2H-izothiazol-3-onas (OIT), 3-jodo-2-propinilbutilkarbamato (IPBC) Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Mūvėti apsaugines pirštines.

Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/d) 130 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 130 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018