

Villa Protekt

Lauko medienos impregnantas

Giliai įsiskverbia į medieną
Lėtina drėgmės įsiskverbimą į medieną ir neleidžia augti pelėsiui
Tinka naudoti profesionaliai ir neprofesionaliai

Tirpiklinis bespalvis medienos impregnantas pjautinei ir obliuotai lauke esančiai medienai (lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir kt.).



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Pjautinei ir obliuotai lauke esančiai medienai, neturinčiai tiesioginio sąlyčio su žeme (lauko dailylentėms, durims, langų rėmams, tvoroms ir kt.). Taip pat tinka termiškai apdorotai medienai. Netinka šiltnamių vidaus konstrukcijoms.
Išeiga (vieno sluoksnio)	4–5 m ² /l – pjautinei medienai. 8–10 m ² /l – obliuotai medienai ir rąstams.
Įrankiai	Teptukas arba nardinamojo dengimo įranga.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Dulkės nelimpa po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 24 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
Skiediklis	Skiediklis „Special Solvent“.
Įrankių valymas	Iš karto po naudojimo pašalinkite nuo įrankių gaminių likučius ir valykite skiedikliu „Special Solvent“.
Sandėliavimas	Atsparus šalčiui.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Apie 15 tūrio proc.
Tankis	0,8 kg/l (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	1 l, 3 l, 10 l, 20 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Pašalinkite dulkes ir purvą. Grandikliu arba plieniniu šepėčiu pašalinkite senų dažų likučius. Riebaluotą ir purviną paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiu padengtą paviršių nuplaukite plovikliu „Tikkurila Homeenpoisto“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas (santykinis medienos drėgnis turi neviršyti 20 proc.). Aplinkos temperatūra dengiant ir dangai džiūstant turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis neturi viršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai.

DENGIMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Denkite 1 sluoksnį teptuku medienos pluošto kryptimi arba panardindami. Naują medinį paviršių padenkite kuo ankstesniame statybų etape. Ypač kruopščiai padenkite medinių objektų briaunas ir galus. Pastaba! Apsaugokite šalia esančius augalus ir paviršius, kurių neimpregnuosite, kad jų neaptaškytumėte. Impregnantas neapsaugo medienos nuo saulės spindulių, todėl rekomenduojama kuo greičiau padengti ją viršutinio sluoksnio danga.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

UN 1263

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018