

# Vivacolor LF

Smulkusis glaistas

Išlygina paviršių  
Lengvai dengiamas ir išlyginamas  
Gerai sukimba su dengiamu paviršiumi

Vandeninis paruoštas naudoti smulkusis glaistas, skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	Sausų patalpų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiems, betoniniams bei plytiniam paviršiams, gipso-kartono plokštėms bei gruntuotoms medienos plaušų plokštėms išlyginti ir siūlėms bei mažiems trūkiams užglaistyti.
<b>Riškis</b>	Akrilinis kopolimeras
<b>Grūdėtumas</b>	0,08 mm
<b>Spalva</b>	Balta.
<b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>	1 mm storio tinko sluoksniui – maždaug 1 l/m <sup>2</sup> . Siūlėms ir varžtų skylėms užglaistyti (2 sluoksniais) – maždaug 0,2 l/m <sup>2</sup> .
<b>Įrankiai</b>	Mentelė.
<b>Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)</b>	1 mm storio sluoksnis džiūsta 3 val.
<b>Įrankių valymas</b>	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio.
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data nurodyta ant pakuotės).
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 63 masės proc.
<b>Tankis</b>	Apie 1,4 kg/l (ISO 2811).
<b>Pakuočių dydžiai</b>	0.6 l, 3 l, 10 l, 15 l
<b>Sukibimas</b>	0,9 N/mm <sup>2</sup> .

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgią seną dangą pašlifuokite, kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu.

### DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

### DENGIMAS

Denkite mentele. Siūles ir trūkius padenkite armuojančiąja popierine arba stiklo pluošto juosta. Išdžiūvusį paviršių nušlifuokite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Šlifuojant rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemonės ir dulkių kaukę. Jei reikia, denkite 2 sluoksni.

### APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį.

### TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

