

# Vivacolor LH

Lengvasis glaistas

Lengvai dengiamas ir išlyginamas  
Greitai džiūsta  
Lengvai šlifuojamas

Vandeninis paruoštas naudoti lengvasis glaistas, skirtas sausų patalpų sienoms ir luboms.



## TECHNINIAI DUOMENYS

<b>Paskirtis</b>	Sausų patalpų sienoms ir luboms. Tinka tinkuotiems, betoniniams bei plytiniams paviršiams, gipso-kartono plokštėms bei gruntuotoms medienos plaušų plokštėms išlyginti ir siūlėms, trūkiams bei duobutėms užglaistyti. Kad paviršius būtų lygesnis, baigiamajam sluoksniui naudokite smulkųjį glaistą „Vivacolor LF“.
<b>Spalva</b>	Šviesiai pilka.
<b>Išėiga (vieno sluoksnio)</b>	1 mm storio tinko sluoksniui – maždaug 1 l/m <sup>2</sup> . Siūlėms ir varžtų skylėms užglaistyti (2 sluoksniais) – maždaug 0,25 l/m <sup>2</sup> .
<b>Įrankiai</b>	Mentelė.
<b>Džiūvimo trukmė</b> (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	1 mm storio sluoksnis džiūsta 3 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi santykinis oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
<b>Įrankių valymas</b>	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
<b>Sandėliavimas</b>	Saugokite nuo šalčio.
<b>Tinkamumo naudoti trukmė</b>	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data nurodyta ant pakuotės).
<b>Sausasis likutis</b>	Apie 62 masės proc.
<b>Tankis</b>	Apie 1,1 kg/l (ISO 2811).
<b>Pakuočių dydžiai</b>	10 l
<b>Sukibimas</b>	0,9 N/mm <sup>2</sup> .

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Netvirtą ir dulcantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu. Anksčiau dažytas paviršius Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgią seną dangą pašlifaukite, kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulcantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu.

### DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

### DENGIMAS

Denkite mentele. Trūkius padenkite armuojančiąja popierine arba stiklo pluošto juosta. Jei reikia, išdžiūvusį paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Šlifuojant rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemonės ir dulkių kaukę. Jei reikia, denkite 2 sluoksni.

### APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT). Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį. Nepanaudotą ir sudžiūvusį produktą reikia utilizuoti kaip pavojingas atliekas.

### TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

### PAPILDOMA INFORMACIJA

[www.vivacolor.lt](http://www.vivacolor.lt)

### NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018