

Vivacolor LJ

Lengvasis siūlių glaistas



TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirtis	Sausų patalpų sienoms ir luboms. Tinka siūlėms, trūkiams bei duobutėms užglaistyti ir betoniniams paviršiams bei gipso-kartono plokštėms išlyginti.
Spalva	Pilkšvai balta.
Išėiga (vieno sluoksnio)	1 mm storio tinko sluoksniui – maždaug 1 l/m ² . Siūlėms ir varžtų skylėms užglaistyti (2 sluoksniais) – maždaug 0,3 l/m ² .
Įrankiai	Mentelė arba glaisto purkštuvas.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	1 mm storio sluoksnis džiūsta 3–4 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi santykinis oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 1 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data nurodyta ant pakuotės).
Sausasis likutis	Apie 61 masės proc.
Tankis	Apie 1,1 kg/l (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	3 l, 10 l
Sukibimas	1 N/mm ² .

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu. Anksčiau dažytas paviršius Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgią seną dangą pašlifuokite, kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniu gruntu.

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DENGIMAS

Denkite mentele arba glaisto purkštuvu. Siūles ir trūkius padenkite armuojančiąja popierine arba stiklo pluošto juosta. Jei reikia, išdžiūvusį paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Šlifuojant rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę. Jei reikia, denkite 2 sluoksni.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018