

Vivacolor Snickeri

Itin smulkus
Puikiai sukimba su dengiamu paviršiumi
Išlygina ir sutvirtina paviršių

Medienos glaistas



TECHNINIAI DUOMENYS	
Paskirtis	Mediniams, medienos plaušų plokštėms dengtiems ir metaliniams sausų patalpų paviršiams. Tinka durų, baldų, langų rėmų ir kt. paviršiui išlyginti. Daro paviršių labai tvirtą ir lygų.
Spalva	Balta.
Išėja (vieno sluoksnio)	0,5 mm storio tinko sluoksniui – maždaug 0,5 l/m ² .
Įrankiai	Mentelė.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	1 mm storio sluoksnis džiūsta 2–3 val. Džiūvimo trukmei didelę įtaką turi sluoksnio storis, oro drėgnis ir aplinkos temperatūra.
Įrankių valymas	Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje 2 metus nuo pagaminimo datos (pagaminimo data nurodyta ant pakuotės).
Sausasis likutis	Apie 75 masės proc.
Tankis	Apie 1,8 kg/l (ISO 2811).
Pakuočių dydžiai	0.6 l, 3 l
Sukibimas	1,5 N/mm ² .

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius

Pašalinkite dulkes ir purvą. Riebaluotą Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Medinį ir medienos plaušų plokščių paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“, metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“.

Anksčiau dažytas paviršius

Pašalinkite senų dažų likučius, dulkes ir purvą. Riebaluotą Nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgią seną dangą pašlifukite, kad taptų matinė, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Medinį ir medienos plaušų plokščių paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“, metalinį paviršių padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“.

DENGIMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DENGIMAS

Denkite mentele. Išdžiūvusį paviršių nušlifukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Šlifuojant rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemones ir dulkių kaukę. Jei reikia, denkite 2 sluoksnį.

APLINKOSAUGA IR ATLEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)), 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (MIT). Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenius ir dirvožemį.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018