

Wall 20

Sienų dažai

Pusiau matiniai (20) vandeniniai plaunami (1 klasė pagal standartą EN 13300) vidaus dažai. Puikiai tinka patalpoms, kurių paviršių danga turi būti atspari dilimui ir drėgmei. Šiais dažais dažytas paviršius tampa neteplus ir plaunamas neblunka. Serijos „Green Line“ dažai turi Šiaurės šalių ekologinį ženklą („Šiaurės gulbė“) ir yra aprobuoti Suomijos alergijos ir astmos asociacijos. Turi itin mažą lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekį.



TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	Sausų ir drėgnų patalpų (vaikų kambarių, svetainių, koridorių, virtuvių, sandėlių, biurų, mokyklų, vaikų darželių ir kt. visuomeninės paskirties patalpų) sienoms ir luboms. Tinka naujiems bei anksčiau dažytiems betoniniams, tinkuotiems, plytiniams, glaistytiems bei tapetuotiems paviršiams, gipso blokeliams, gipso-kartono plokštėms ir gruntuotoms medienos plaušų plokštėms.
Blizgumas	Pusiau matinis
Išeiga (vieno sluoksnio)	10–12 m ² /l – anksčiau dažytam lygiam paviršiui. 7–9 m ² /l – gipso-kartono plokštėms ir grubiai glaistytam paviršiui. 3–5 m ² /l – tinkuotam paviršiui.
Bazė	A BAZĖ, C BAZĖ
Įrankiai	Volelis, teptukas arba purkštuvas.
Džiūvimo trukmė (esant +23 °C temperatūrai ir 50 proc. santykiniam oro drėgnumui)	Galima liesti po 30 min. Kitą sluoksnį galima dengti po 1–2 val.
Skiediklis	Vanduo. Skiedžiant vandens naudojama iki 10 tūrio proc. Pašalinkite nuo įrankių gaminio likučius ir plaukite vandeniu bei muilu.
Sandėliavimas	Saugokite nuo šalčio.
Tinkamumo naudoti trukmė	Laikykite sandariai uždarytoje gamyklinėje pakuotėje iki tinkamumo naudoti termino pabaigos (pagaminimo data ir tinkamumo naudoti terminas nurodyti ant pakuotės). Pasinaudoję pakuotę sandariai uždarykite.
Sausasis likutis	Apie 37 tūrio proc.
Tankis	1,2–1,3 kg/l, priklausomai nuo spalvos.



TECHNINIAI DUOMENYS	
Atsparumas drėgnajam šveitimui	1 klasė pagal standartą ISO 11998, 1–5 mikronai po 200 ciklų.
Cheminis atsparumas	Gaminys atsparus trumpalaikiam buitinių valiklių ir nestiprių tirpiklių (vaitspirito) poveikiui.
Pakuočių dydžiai	A BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 11.7 l, 18 l C BAZĖ: 0.9 l, 2.7 l, 7.2 l, 11.7 l

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Nedažytas paviršius Pašalinkite dulkes ir purvą. Nelygų paviršių padenkite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą, akytą, nevienodai įgeriantį, taip pat medienos plaušų plokščių paviršių padenkite vandeniniais gruntiniais dažais „Vivacolor 1“. Metalinį paviršių (pvz., vinių galvutes) padenkite metalo gruntu „Universal Korrostop“ arba „Universal Korrostop+“. Kalkiniu glaistu dengtą paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Gruntinius dažus naudokite pagal jų naudojimo instrukciją. Gruntiniai dažai sumažina dažų sąnaudas ir pagerina jų sukibimą su dažomu paviršiumi. Anksčiau dažytas paviršius Pašalinkite atšokusius senų dažų likučius. Paviršių nuvalykite valikliu „Special Clean“ pagal instrukciją, nuskalaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Blizgų ir kietą paviršių pašlifaukite, kad taptų matinis, ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Netvirtą ir dulkantį paviršių padenkite alkidiniais gruntiniais dažais „Special Primer“. Trūkius užpildykite tinkamu „Vivacolor“ glaistu, nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes. Glaistytą paviršių padenkite vandeniniais gruntiniais dažais „Vivacolor 1“.

DAŽYMO SĄLYGOS

Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc. Nedenkite esant pernelyg didelei temperatūrai. Dengiant neturi būti skersvėjo.

DAŽYMAS

Prieš naudodami gerai išmaišykite. Jei reikia, skieskite vandeniu (vandens naudokite iki 10 tūrio proc.). Sumaišykite dengiamam plotui reikiamą spalvintos dangos kiekį vienoje taroje, kad viso paviršiaus spalva būtų vienoda. Denkite 1–2 sluoksnius voleliu, teptuku arba purkštuvu.

PAVIRŠIAUS PRIEŽIŪRA

Galima valyti po dažymo praėjus mėnesiui. Valykite vandeniu arba skiestu neutraliu (pH 6–8) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Labai nešvarų paviršių valykite skiestu silpnai šarminiu (pH 8–10) valikliu sudrėkinta kempine arba šluoste. Nuvalytą paviršių nuplaukite švariu vandeniu. Valiklį skieskite pagal gamintojo instrukciją. Ką tik nudažyto paviršiaus negalima stipriai spausti, nes normaliomis sąlygomis didžiausią patvarumą ir atsparumą dilimui jis įgauna maždaug po mėnesio. Jei reikia, iki to laiko paviršių galima švelniai valyti vandeniu sudrėkinta kempine arba šluoste.

APLINKOSAUGA IR ATLIEKŲ TVARKYMAS, SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Contains: 1,2-benzotiazol-3(2H)-onas (BIT), mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)) Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėti apsaugines pirštines.

Tuščią sausą tarą priduoti antriniam perdirbimui arba išmesti, laikantis vietinių taisyklių. Skystus likučius priduoti sunaikinimui į vietinių taisyklių nurodytą kenksmingų medžiagų surinkimo vietą. Saugokite, kad nepatektų į kanalizaciją, paviršinius bei gruntinius vandenis ir dirvožemį. Dažų sudėtyje yra biocidinio priedo, saugančio produktą sandėliavimo metu. Didžiausias ES leistinas LOJ kiekis (subkategorija A/a): 30 g/l. Didžiausias LOJ kiekis gaminyje 10 g/l.

TRANSPORTAVIMAS

Saugoti nuo šalčio

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

NEMOKAMA KONSULTACIJŲ LINIJA

8 800 00018

